



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO - LINEA TELA TUBULAR

I. CARACTERISTICAS DE TELA					
CARACTERISTICA	UNIDAD	NOMINAL	TOLERANCIA	METODO	OBSERVACIONES
Material		Polipropileno			
Aplicación					Uso que se le va a dar al producto
Tipo de Producto		Tela			
Ancho	m		+/- 5 cm	NI PL02-AS	Se maneja de acuerdo al telar entre 1 a 4.0 metros
Longitud terminada	m		+/-1%	NI PL03-AS	El metraje estándar es de 200 metros pero es posible variar el largo hasta un mínimo de 100 metros y un máximo de 600 metros
Color de tejido					
Peso de Tejido	g/m2		+/- 5 %	NI PL03-AS	
Peso de Laminado	g/m2		+/- 5 %	NI PL03-AS	
Peso Total	g/m2		+/- 5 %	NI PL03-AS	Se maneja de acuerdo al telar de 60 a 240 g/m2 tela tejida.
Denier de Trama	denier		+/-4%	IN05-CA-PL01	
Denier de Urdimbre	denier		+/-4%	IN05-CA-PL01	
Densidad de trama	cin/dm				<i>En tela laminada: Nominal +/- 0.2 cin/dm</i> <i>En tela tejida: Nominal +/-8%</i>
Densidad de urdimbre	cin/dm				<i>En tela laminada: Nominal +/- 0.2 cin/dm</i> <i>En tela tejida: Nominal +/-3%</i>
Tejida o Laminada	-----				
Espesor de laminado	μ		+/-3%	IN08-CA-PL02	
Refilo de Laminado	-----	La superficie del laminado supera entre 5 a 10 mm a la superficie de la tela por sus extremos.			
Color del Laminado	-----	A un tejido blanco corresponde un laminado blanco. A un tejido de color diferente al blanco corresponde un laminado transparente. Los tejidos blancos pueden presentar un 5% de sacos con laminado transparente, ello debido a la transición de color del laminado que se da en la línea.			
Tipo de Laminado(*)	-----	Mate o Brillante de acuerdo al requerimiento del cliente.			
Estabilización contra rayos UV	-----	Solo se da en caso de ser requerido por el cliente de manera expresa tanto el tejido como la impresión. Si el cliente requiere estabilización UV debe indicar tiempo mínimo de retención requerida y zona de exposición solar.			
Cintas de Identificación	Número				En el caso de telas blancas y negras se hace uso de dos (2) cintas de identificación de color rojo a 10 cm del orillo. El cliente puede variar el color, posición de las cintas previa producción.
	Color				
Franjas					
Nro. De Piezas	piezas	El número de piezas máximo es de 3 piezas cosidas en doble doblé entre ellas en un rollo. Esto no se genera en el 100% de los rollos sino solo en un 8% y es por el proceso mismo de tejeduría.			
Orillo Ultrasonico	cm		+/- 5 %	NI PL03-AS	Sin deshilachamiento de cintas
II. CARACTERISTICAS DEL ROLLO					
Protección del Rollo	-----	El fardo se empaqueta con el mismo tipo de tejido en peso y color que el producto.			
Enrollado		Para el caso de las telas de 3 y 4 metros de manera estándar indiferente al color la tela se enrolla doblada en dos. Los anchos menores la tela se enrolla extendida.			
Identificación	-----	Cada rollo tiene una etiqueta indicando el tipo de producto, el número de rollo (KB), fecha de producción, peso bruto del rollo y personal que los tejió y/o enrolló. Cada etiqueta tiene un número único que se escribe manualmente en el forro del rollo para el caso que la etiqueta se extraviara.			
Tuco	-----	A requerimiento del cliente cada rollo podrá tener un núcleo de cartón o PVC del ancho del tejido.			
Peso del Rollo	kg.		+/- 5 %	NI PL03-AS	
III. CERTIFICACION, RECLAMOS Y DEVOLUCIONES					
Certificados de Calidad		Por cada lote suministrado se elabora un certificado de calidad indicando la fecha de producción y trazabilidad. Si el cliente lo solicita se le confiere una copia en cada entrega.			
Reclamos y Devoluciones		Es responsabilidad del cliente leer este documento y del representante de ventas absolver las consultas y/o dudas que pudieran surgir de algún detalle de lo explicado líneas arriba. Es responsabilidad del cliente indicar si tiene alguna observación sobre lo especificado ANTES DE COMENZAR LA PRODUCCION. La empresa no aceptará devoluciones si: El reclamo del cliente se basa en variables no contenidas en este documento o si ellas no han sido previamente acordadas con la compañía. El cliente ha hecho uso del lote íntegro o el producto se encuentra inutilizable e irreparable. El periodo de tiempo transcurrido desde la entrega del producto supera los 6 meses.			

FECHA DE REVISION:

22/08/2022

PERSONAL RESPONSABLE:

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

DE NO RECIBIR OBSERVACIONES SOBRE LOS VALORES, TOLERANCIAS Y DESCRIPCIONES DETALLADAS EN ESTA FICHA TECNICA SE DA POR CONFORME Y LA PRODUCCION SE AJUSTARA DE ACUERDO A ESTE DOCUMENTO.